

# APLIXX STI

## Schutzfilm für NIRO und Buntmetalle

<b>Eigenschaften</b>	APLIXX STI ist ein leicht sauer eingestellter , alkoholhaltiger Metallkonservierer mit hervorragender Oberflächenverschleißfestigkeit sowie guter chemischer Beständigkeit. APLIXX STI bildet einen transparenten seidenmatten dünnen Schutzfilm . APLIXX STI ist für Eisenwerkstoffe nur beschränkt einsetzbar.
<b>Anwendung</b>	Aufsprühen mit einer Sprühpumpe, im Tauchverfahren sowie auch im Wischverfahren.
<b>Trocknung /Aushärtung</b>	12 Stunden bei Raumtemperatur, oder nach 15 Minuten bei 110° C vernetzt, dies führt auch zu einer Erhöhung der Abriebfestigkeit . Die Trockenfilmstärke liegt je nach Rauigkeit der Oberfläche zwischen 3 und 5 µm. APLIXX STI wird unverdünnt aufgebracht.
<b>Verdünnung</b> <b>Schlüsselnummer n. ÖNORM</b> <b>Europäischer ( EAV )</b>	55370 ( Lösungsmittelgemische ) 08 01 11 ( Schutzanstrich )
<b>Gefahrklasse</b>	UN 1139 3,III , SV 640E, (D/E) ;
<b>GEFAHRENHINWEISE</b>	H326 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
<b>SICHERHEITSHINWEISE</b>	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz verwenden. P303+P361 + P 352 Bei Kontakt mit der Haut ( oder dem Haar ) : Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen, Haut mit Wasser abwaschen, duschen. P304 + P340 Bei Einatmen betroffene Personen an die frische Luft und in eine Position bringen die das Atmen erleichtert.

Signalwort : ACHTUNG

 **Rudolf Schmalzer**

Entwicklung , Erzeugung u. Vertrieb  
chemischer & technischer Produkte  
Metall / Stein / Textilschutzspezialitäten  
Wasseraufbereitung ♦ Metallreinigung  
A - 6850 Dornbirn Am Eisweiher 5  
Tel:05572 / 29190 FAX / 23582  
[www.RudolfSchmalzer.at](http://www.RudolfSchmalzer.at)

