

HYDROPLEX RC® W A

Steinschutz Aussen

EIGENSCHAFTEN

HYDROPLEX RC® W A - Steinschutz ist ein wässriger gebrauchsfertiger Langzeitimprägnierer auf Polymerbasis. Praktisch können damit alle Steinoberflächen sowie Beton, Ziegel, Außenfassaden udgl. imprägniert oder in Verbindung mit HYDROPLEX RC® Finish vorimprägniert werden. Algen-, Moos- und Pilzbildungen werden wirksam unterbunden.

ACHTUNG : Bei poliertem Marmor sollte vor der Verwendung eine Testfläche angelegt werden ! Auf Schieferqualitäten ist das Produkt auf Grund der sehr hohen Oberflächendichte nur bedingt anwendbar ! Im Zweifelsfall Testflächen anlegen .

ANWENDUNG

Das Produkt wird mittels Pinsel, Roller oder im Sprühverfahren satt und gleichmäßig nass auf zu behandelnde Oberflächen aufgebracht. Bei sehr saugfähigen Substraten nach 5 Minuten nochmals gleichmäßig die Oberflächen benetzen. HYDROPLEX RC® W A abtrocknen lassen. HYDROPLEX RC® W A nicht in praller Sonne verarbeiten !

TEMPERATUR

Die Verarbeitungstemperatur liegt bei 10- 30°C. Begehrbarkeit nach 2 Stunden.

AUSHÄRTUNG

24-48 Stunden - je nach Temperatur , Restfeuchte sowie Saugfähigkeit der behandelten Fläche.

VERDÜNNUNG

Produkt ist bereits gebrauchsfertig gemischt .

PRODUKT ENTHÄLT Europäischer (EAV) SICHERHEITS - RATSCHLÄGE

Wasser, Polymer ;
08 01 20
S 2 Von Kindern fernhalten.
S 23 Aerosol nicht einatmen. S 24/25
Berührung mit den Augen vermeiden.



Entwicklung, Erzeugung und Vertrieb
chemischer & technischer Produkte
Metall / Stein / Textilschutzspezialitäten
Wasseraufbereitung ♦ Metallreinigung
A – 6850 Dornbirn Am Eisweiher 5
Tel.: 05572 / 29190 FAX : / 23582