

# HYDROPLEX RC® W

## Steinschutz

### EIGENSCHAFTEN

HYDROPLEX RC®W Steinschutz ist ein wässriger gebrauchsfertiger Langzeitimprägnierer auf Polymerbasis. Praktisch können damit alle Steinoberflächen sowie Beton, Ziegel u.dgl. imprägniert oder in Verbindung mit HYDROPLEX RC® Finish vorimprägniert werden.

**ACHTUNG :** Bei poliertem Marmor sollte vor der Verwendung eine Testfläche angelegt werden ! Auf Schieferqualitäten ist das Produkt auf Grund der sehr hohen Oberflächendichte nur bedingt anwendbar ! Im Zweifelsfall Testflächen anlegen .

### ANWENDUNG

Das Produkt wird mittels Pinsel, Roller oder im Sprühverfahren satt und gleichmäßig nass auf die zu behandelnde Oberfläche aufgebracht. Nach 5 Minuten nochmals gleichmäßig die Oberflächen nass halten. Nach 30 - 40 Minuten nicht eingesogene Reste und Schlieren auf glatten, polierten, Flächen mit einem Tuch sauber abwischen. Bei rauen Oberflächen nicht reiben ( Schaumbildung ) und HYDROPLEX RC®W abtrocknen lassen. HYDROPLEX RC®W nicht in praller Sonne verarbeiten !

### TEMPERATUR

Die Verarbeitungstemperatur liegt bei 10- 30 °C. Begehbarkeit nach 8 Stunden.

### AUSHÄRTUNG

48 - 72 Stunden - je nach Temperatur , Restfeuchte sowie Saugfähigkeit der behandelten Fläche.

### VERDÜNNUNG

Produkt ist bereits gebrauchsfertig gemischt .

### PRODUKT ENTHÄLT Europäischer (EAV ) SICHERHEITS - RATSCHLÄGE

Wasser, Polymer ;  
08 01 20  
S 2 Von Kindern fernhalten.  
S 23 Aerosol nicht einatmen. S 24/25  
Berührung mit den Augen vermeiden.



Entwicklung, Erzeugung und Vertrieb  
chemischer & technischer Produkte  
Metall / Stein / Textilschutzspezialitäten  
Wasseraufbereitung ♦ Metallreinigung  
A – 6850 Dornbirn Am Eisweiher 5  
Tel.: 05572 / 29190 FAX : / 23582