

# HYDROPLEX RC<sup>®</sup>

## Finish - Steinimprägnierer

HYDROPLEX RC<sup>®</sup> Finish – Steinimprägnierer ist ein multifunktionaler, lösungsmittelhaltiger Langzeitkonservierer auf Kunstharzbasis. Dieses Spitzenprodukt imprägniert Hart-, Kunst- und Natursteine sowie Betonflächen schmutz-, öl- und wasserabweisend !

Eine Farbveränderung der Oberfläche findet meist nicht statt. Ob heiße Ölspritzer auf Arbeitsplatten in Küchen, Paraffin oder Wachs auf Grabplatten - HYDROPLEX RC<sup>®</sup> macht die Oberfläche dicht. Algen und Moosbildung wird verhindert (Wasserdampfdiffusion ist aber gegeben).

Imprägnierte Flächen lassen sich nicht mehr mit Wachsen benetzen oder polieren ! Im 2- Phasenimprägnierverfahren wirkt HYDROPLEX RC<sup>®</sup> Finish als Nachimprägnierer mit Tiefenwirkung. Für Schieferqualitäten stellt das Produkt meist eine Universalimprägnierung dar ! Bei Schieferqualitäten ist es ratsam Testflächen anzulegen, um gewollte Farbtonverschiebungen im Vorfeld zu erkennen.

### ANWENDUNG :

Oberflächentrockene, glatte Ware wird am besten im Tauch-, Sprüh- oder Streichverfahren mittels lösungsmittelbeständigen Pinsel behandelt. Es ist darauf zu achten, dass das zu imprägnierende Produkt mindestens 30 Minuten ununterbrochen nass bleibt, um das Einpenetrieren in tiefere Schichten zu gewährleisten. **Schaumbildung ist dabei zu vermeiden !** Bei glatten, polierten Steinflächen nach 30 - 40 Minuten nicht eingesogene Reste an der Oberfläche mit einem Tuch schlierenfrei trocken wischen . **Bei sehr saugfähigen Steinqualitäten ist ein Zweitauftrag nach 48 Stunden wichtig und empfehlenswert !** Bei rauen Untergründen **Schaumbildung unbedingt vermeiden, - Imprägnierer aufdrehen lassen - nicht nachwischen oder nachreiben !**

**ACHTUNG :** Bei großflächiger Anwendung im Innenbereich unbedingt eine Schutzmaske bzw. Atemschutz verwenden ( Filtertyp A ) und für gute Raumdurchlüftung sorgen !!

**Aushärtezeit** 48 Stunden bei 20°Celsius

**Verarbeitungstemperatur** 10 °- 40 °Celsius

**Begehbarkeit** Mit trockenen, sauberen Schuhen nach 4 Stunden.

**Gefahrklasse** UN 1263 3, III, ( E ) SV 163/640E ;

**ACHTUNG :** HYDROPLEX RC<sup>®</sup> Finish- Steinimprägnierer nicht unter 5°C lagern !!

**Europäischer Abfallkatalog ( EAV ) :** 080111

**Abfallschlüsselnummer n. ÖNORM :** 55370 - Lösungsmittelgemische

**Gefahrenhinweise :** H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H 413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, Langzeitwirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rissiger Haut führen.

**Sicherheitshinweise:** P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme fernhalten.P240 Behälter erden.



Entwicklung, Erzeugung und Vertrieb  
chemischer und technischer Produkte  
Metall / Stein / Textilschutzspezialitäten  
Wasseraufbereitung ♦ Metallreinigung  
A – 6850 Dornbirn Am Eisweiher 5  
Tel.: 05572 / 29190 FAX / 23582  
[www.RudolfSchmalzer.at](http://www.RudolfSchmalzer.at)

Signalwort : Gefahr

