

Metallkonservierer farblos | GURPOL 777

Made in Austria

1 / 1

GURPOL 777 ist ein passivierender, alkalisch eingestellter schnelltrocknender und elektrisch nichtleitender Metallkonservierer auf Polymerbasis. Dieses Produkt bildet einen wetter- und UV-beständigen Schutzfilm auf Zink, Aluminium, und Kupfer. Die enthaltenen Inhibitoren können leichte Farbtonverschiebungen an Oberflächen bewirken.

ANWENDUNG

Trockene, phosphatierte oder passivierte, blanke Teile sowie auch mechanisch bearbeitete blanke Flächen werden am besten im Sprüh- Wisch- oder Tauchverfahren konserviert. Druckluftspritzen bei großen und sperrigen Teilen oder auch im Streichverfahren.

Hinweis:

Bei sehr rauher Oberflächenbeschaffenheit Vorgang nach einer kurzen Zwischentrocknung wiederholen.

VERDÜNNUNG

GURPOL 777 soll mit Wasser mit den Mischverhältnissen von 1 / 10 bis 1 / 15 verdünnt werden.

ABTROCKNUNG

Die Abtrocknung dauert circa 10 Minuten bei 60° Celsius.

VERBRAUCH | SCHUTZFILMSTÄRKE

Mit einem Liter GURPOL 777 können je nach Oberflächenbeschaffenheit zwischen 40 - 60 m² **oberflächenbehandelt** werden.

Die Schutzfilmstärke beträgt je nach Temperatur und Verdünnungsgrad pro Tauchgang 1 - 3 µm.

TAUCHGANGTEMPERATUR

Zur schnelleren Abtrocknung der Oberfläche kann im Warmluftstrom getrocknet oder das bereits verdünnte GURPOL 777 auf 60° C erwärmt werden.

BADFÜHRUNG

Mittels pH-Wert Überwachung, Pufferung mittels Ammoniak oder Aminen (Diethanol,- oder Triethanolamin).

VOC ANGABEN

GURPOL 777 enthält keine VOC-relevanten Inhaltsstoffe.

KENNZEICHNUNGEN

Abfallschlüsselnummer n. ÖNORM S2100:	57303 (Kunststoffdispersion)
Europäisches Abfallverzeichnis (EAV):	08 01 12 Farb,- und Lackabfälle
ADR/RID:	Kein Gefahrgut
Gefahrstoffverordnung :	Kennzeichnung entfällt
Flammpunkt :	Kennzeichnung entfällt

Hinweis: Die anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Sie sollen unseren Kunden beim Arbeiten mit unseren Produkten optimale Ergebnisse ermöglichen, stellen aber keine Garantiezusage dar.

Entwicklung, Erzeugung und Vertrieb chemischer Produkte

Metall | Stein | Textilschutzspezialitäten | Wasseraufbereitung | Metallreinigung
A – 6850 Dornbirn | Am Eisweiher 5 | T: 0043 (0) 5572 29190 | F: 0043 (0) 5572 23582
M: +43 (0) 664 91 52 668 | rudolf.schmalzer@gmx.at | www.rudolf-schmalzer.at